

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ МЕЖСЛОЙНЫЙ АДГЕЗИВ **УЛЬТРАЛИТ-ГРУНТ**

ТУ 5772-013-54282519-2014

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

УЛЬТРАЛИТ-ГРУНТ - готовый к применению состав на основе акриловых полимеров. Представляет собой молочно-белую жидкость со слабым запахом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав предназначен для улучшения прочности сцепления бетонных поверхностей при послойной заливке бетона. Также может использоваться в качестве грунтовочного покрытия при нанесении сухих строительных смесей, таких как двухкомпонентные эластичные гидроизоляции, стяжки, наливные полы, ремонтные составы, не содержащие щелочных солей, штукатурки, клеи. Адгезив УЛЬТРАЛИТ-ГРУНТ снижает впитывающую способность бетонного основания, укрепляет, стабилизирует основу. После высыхания УЛЬТРАЛИТ-ГРУНТ создает бесцветную эластичную пленку, сохраняющую способность паропроницания, заметно снижает расход материалов, наносимых по образуемой пленке. Может использоваться для внутренних и наружных работ. Не предназначена для гидроизоляции проникающего действия.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой. Битум, масло, жировые пятна, остатки краски, отслаивающийся цементный и ковровый клей, а также водорастворимые выравнивающие смеси должны быть удалены соответствующими способами. Температура обрабатываемой поверхности должна быть не ниже +5°C.

НАНЕСЕНИЕ

УЛЬТРАЛИТ-ГРУНТ может наноситься кистью, валиком, методом распыления тонким сплошным слоем. При нанесении на сильно впитывающее основание может потребоваться второй слой. Инструменты и оборудование должны быть вымыты водой сразу после применения. В зависимости от температуры и влажности воздуха время высыхания составляет от 15 до 60 мин. При нанесении в несколько слоев каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего (примерно через 30-40 минут). Температура окружающего воздуха при нанесении должна быть не ниже +5°C. **Перед применением встряхнуть.**

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход зависит от пористости поверхности и ее впитывающей способности. Средний расход составляет 200-300 мл на 1 м².

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с материалом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания адгезива в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания материала в глаза – обильно промыть их водой и при необходимости обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в канистрах по (10±0,1) кг. Срок хранения 6 месяцев при условии хранения в неповрежденной заводской упаковке. Предохранять от замораживания.

ООО "Кальматрон-СПб"

190103, г. Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д. 9, лит.3

тел./факс (812) 336-90-96, e-mail: newtech@kalmatron.ru

www.kalmatron.ru