



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение науки

Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья
(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»)

191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4, тел.: 717-97-83, факс: 717-02-64

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-78-01-002818 от 02.12.2013 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №04.0417.4208.19305.13
от 28.06.2017 г.

Заявитель:

ООО "Кальматрон-СПб", 190103, Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д. 9, лит. З через ООО «Док-сервис», 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 33, кв. 12

Код пробы (образца) /

Наименование продукции

04.0417.4208.02: Ремонтный состав наливного типа «ГИДРОБЕТОН

(образца):

НАЛИВНОЙ-2»

Изготовитель:

ООО "Кальматрон-СПб", 190103, Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д. 9, лит. З. Адрес производства: 188515, Ленинградская обл., Ломоносовский район, дер. Кипень, квартал 28.

Дата поступления пробы
(образца) в ИЛЦ:

26.05.17г.

Сведения об отборе пробы
(образца):

Образцы отобраны 22.05.17 г. и доставлены заявителем

Цель исследований
(испытаний):

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 6. Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели.

оценка соответствия
требованиям

Основание для проведения
исследований:

Договор №СГИ-0815.2492 от 12.08.2015, заявка №04.0417.4208 от 26.04.2017

Ответственный за оформление протокола

Громова Е.В.

Руководитель ИЛЦ,
зав. санитарно-гигиенической
лабораторией

Зарицкая Е.В.



1. Результаты исследований распространяются на предоставленную пробу (образец).

2. Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»

Протокол №04.0417.4208.19305.13 от 28.06.2017 напечатан в 3 экземплярах стр. 1 из 3

Дата передачи пробы (образца) в лабораторию: 26.05.2017

Даты проведения исследований: 26.05.2017 – 28.06.2017

Условия исследований:

Миграция химических веществ в воздушную среду.

Исследовалась воздушная среда из герметично закрытой камеры, с помещенным в нее образцом, при комнатной температуре (23±2)°C, (40±2)°C и насыщении (соотношение площади поверхности, покрытой образцом, к объему камеры) S:V= 0,4 м²/м³.

Химические исследования воздушной среды камер проводились:

1) в момент нанесения образца на стекло;

2) в режиме принудительного вентилирования камеры с образцом очищенным воздухом с кратностью воздухообмена 1,0±0,05 объем/час (динамический режим).

Токсикологические исследования: время экспозиции 48ч. Отбор пробы воздуха 30 л со скоростью 0,6 л/мин.

Результаты исследований:

1. Органолептические исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследования	Гигиенический норматив	НД на метод исследования
Интенсивность запаха	балл	2	Не более 2	МУК 4.1/4.3.2038-05

2. Санитарно-химические исследования:

Определяемые показатели	Обнаруженная концентрация, мг/м ³					Допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м ³	НД на методы исследования			
	Момент нанесения	Динамический режим, сутки								
		1-е	2-е	3-е	4-е					
Миграция химических веществ в воздушную среду:										
(23±2)°C										
Акрилонитрил	<0,025	<0,025	-	-	-	0,03	РД52.04.186-89, п.5.3.2.			
Винилацетат	<0,05	<0,05	-	-	-	0,15	ФР.1.31.2004.01259			
Спирт метиловый	<0,08	<0,08	-	-	-	0,50	МУК 4.1.3170-14			
Формальдегид	<0,005	<0,005	-	-	-	0,01	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007			
Ангидрид фосфорный	<0,0005	<0,0005	-	-	-	0,05	РД 52.04.186-89, п. 5.2.4.			
Диоксид серы	<0,05	<0,05	-	-	-	0,05	РД 52.04.186-89, п. 5.2.7.2.			
(40±2)°C										
Акрилонитрил	<0,025	<0,025	-	-	-	0,03	РД52.04.186-89, п.5.3.2.			
Винилацетат	<0,05	<0,05	-	-	-	0,15	ФР.1.31.2004.01259			
Спирт метиловый	<0,08	<0,08	-	-	-	0,50	МУК 4.1.3170-14			
Формальдегид	<0,005	<0,005	-	-	-	0,01	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007			
Ангидрид фосфорный	<0,0005	<0,0005	-	-	-	0,05	РД 52.04.186-89, п. 5.2.4.			
Диоксид серы	<0,05	<0,05	-	-	-	0,05	РД 52.04.186-89, п. 5.2.7.2.			

1. Результаты исследований распространяются на предоставленную пробу (образец).

2. Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»

Протокол №04.0417.4208.19305.13 от 28.06.2017 напечатан в 3 экземплярах стр. 2 из 3

3. Токсикологические показатели:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследования	Гигиенический норматив	НД на методы исследования
Индекс токсичности (It)	%	99,2	80-120	МР 29 ФЦ/2688-2003

4. Физические испытания:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследования	Гигиенический норматив	НД на метод исследования
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	кВ/м	<0,3	15,0	МУ 2.1.2.1829-04, п. 4.5

Примечание:

- погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы испытаний.
- образец по испытанным показателям соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 6. к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели.

Химик-эксперт сан.гиг. лаборатории
ФБУН «Северо-Западный научный центр
гигиены и общественного здоровья»



Дьяконова О.И.

1. Результаты исследований распространяются на предоставленную пробу (образец).
 2. Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
- Протокол №04.0417.4208.19305.13 от 28.06.2017 напечатан в 3 экземплярах стр. 3 из 3